

# LÍNEA ÁUREA PRO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



<b>Tipo de revestimiento</b>	ISO 10582	Piso vinílico compacto heterogéneo
		23
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 ISO 10874	33 42
<b>Espesor total</b>	EN 428 ISO 24346	3.0mm
<b>Espesor capa de uso</b>	EN 429 ISO 24340	0.5mm
<b>Peso total</b>	EN 430 ISO 23997	Planks: 5.40Kg/m <sup>2</sup> Tile: 5.97kg/m <sup>2</sup>
<b>Formato</b>	EN 427 ISO 24341	Planks: 1230x192mm Tile: 600x600mm
<b>Embalaje</b>	EN 427 ISO 24342	Planks: 12/Caja 2.83m <sup>2</sup> - 15.8Kg Tile: 10/Caja 3.60m <sup>2</sup> - 21.49kg
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	< 0.15%
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0.1mm
<b>Absorción a ruidos de impacto</b>	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	hasta 4dB
<b>Calefacción radiante</b>	-	máx 27°C
<b>Protección de superficie</b>	-	PUR
<b>Grupo de abrasión</b>	EN 660-2	Clase T
<b>Test sillas con ruedas</b>	EN 425 ISO 4918	Adecuado
<b>Propiedades electrostáticas</b>	EN 1815	< 2Kv en concreto
<b>Resistencia química</b>	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130	R9
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6
<b>Emisiones COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)